

Jelölés	Olvadási hőmérséklet-tartomány (°C)	Folyáshatár (N/mm ²)	Szakítószilárdság (N/mm ²)	Nyúlás (%)
CuSi3	900 – 1025	250 > 120	340 – 460	40 – 46
CuAl8	1030 – 1040	180	380 – 450	40
CuAl8Ni2	1030 – 1050	290	530 – 590	> 30
CuAl5Mn1Ni1	1043 – 1074	-	430	35